27 inch. simulation
70 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 34.5 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 25 inches - 62.5 cm

PROVENZA 45

PROVENZA 2,80 NIZA COL.45

FIRE RETARDANT
EN 1021-1:2014
NFPA 260
CAL TB 117
BS 5852-1

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-tex® Standard 100
981699 AITEX

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	**110** / 280	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	**52114910**	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	**27.5** / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION	**CO35% PAN35% PES30%**	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	**11.63** / 395	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	**35.67** / 1106.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ciclos)	**12000**	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados) (1-5)	**4**	UNE EN ISO 12945-2
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (grados) (1-8)	**4-5**	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE (grados)	**4-5**	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (grados)	**4-5**	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	**1**	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	**2**	UNE EN ISO 5077
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	**PASA**	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	**PASA**	BS 5852-1