



SORT 02

SORT 2,80 PIRINEO COL.02



**FIRE
RETARDANT**
EN 1021-1:2014
NFPA 260
CAL TB 117
BS 5852-1



← 27 inch. simulation →
← 70 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 4 inches - 8.8 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 4 inches - 10.8 cm

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|--|---------------------|--------------------|
| WIDTH (inches) / ANCHO (cm) | 110 / 280 | |
| HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA | 52114910 | |
| ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts) | 33.0 / 30 | |
| COMPOSITION / COMPOSICION | PES65% CO25% PAN10% | |
| WEIGHT (oz/yd ²) / PESO (gr/m ²) (+/-5%) | 7.80 / 265 | |
| WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml) | 23.93 / 742.00 | |
| ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ciclos) | 21000 | UNE EN ISO 12947-2 |
| PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados) (1-5) | 4 | UNE EN ISO 12945-2 |
| COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (grados) (1-8) | 5 | UNE EN ISO 105-B02 |
| COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE (grados) | 5 | UNE EN ISO 105-X12 |
| COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (grados) | 5 | UNE EN ISO 105-C06 |
| (%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%) | 2 | UNE EN ISO 5077. |
| (%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%) | 1.5 | UNE EN ISO 5077 |
| WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N) | 932.67 | UNE EN ISO 13934-1 |
| WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N) | 60.85 | UNE EN ISO 13934-1 |
| WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA | 708.11 | UNE EN ISO 13934-1 |
| WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA TRAMA | 24.55 | UNE EN ISO 13934-1 |
| WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE (N) | 53.94 | UNE EN ISO 13937-3 |
| WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N) | 34.48 | UNE EN ISO 13937-3 |
| WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm) | 1.8 | UNE EN ISO 13936-1 |
| WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA (mm) | 2 | UNE EN ISO 13936-1 |
| FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1 | PASA | UNE EN 1021:2014-1 |
| FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1 | PASA | BS 5852-1 |