

KALIA 16 KALIA 2,80 DHARMA COL.16

























REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35.5 cm REPEAT WEFT REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 8 inches - 21 cm

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

110 / 280 WIDTH (inches) / ANCHO (cm) HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA 52114910 ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts) 27.5 / 25

COMPOSITION / COMPOSICION PES60% PAN20% CO20%

WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%) 10.74 / 365 32.96 / 1022.00 WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)

ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ciclos) 15000 UNE EN ISO 12947-2 PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados) (1-5) 5 UNE EN ISO 12945-2 COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (grados) (1-8) 5 **UNE EN ISO 105-B02** COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE (grados) 5 **UNE EN ISO 105-X12** COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (grados) 5 **UNE EN ISO 105-C06** (%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%) 2 UNE EN ISO 5077. (%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%) 1.5 UNE EN ISO 5077 WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N) 977.27 UNE EN ISO 13934-1 WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N) 985.64 UNE EN ISO 13934-1 WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA 64.15 UNE EN ISO 13934-1 WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA TRAMA 32.25 UNE EN ISO 13934-1 WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE (N) 137.72 UNE EN ISO 13937-3 WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N) 146.75 UNE EN ISO 13937-3 WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm) 2.8 UNE EN ISO 13936-1 WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA (mm) 2.2 UNE EN ISO 13936-1 FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1 PASA UNE EN 1021:2014-1 FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1 PASA BS 5852-1