comersan®

27 inch. simulation
70 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 28 inches - 70.2 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 30 inches - 76.1 cm

# TROPICANA 15

## TROPICANA 2.80 TROPICANA C.15

40°C 104°F P "S"

UPHOLSTERY
Tapicería

CUSHIONS
Cojines

FIRE RETARDANT
EN 1021-1:2014
NFPA 260
CAL TB 117
BS 5852-1

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
981699 AITEX

## TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|---|---|---|
| **WIDTH (inches)** / ANCHO (cm) | 110 / 280 | |
| **HS CODE** / PARTIDA ARANCELARIA | 54078300 | |
| **ROLL LENGTH (yd)** / TAMAÑO PIEZA (mts) | 27.5 / 25 | |
| **COMPOSITION** / COMPOSICION | PES70% CO20% PAN10% | |
| **WEIGHT (oz/yd2)** / PESO (gr/m2) (+-5%) | 12.51 / 425 | |
| **WEIGHT (oz/yd)** / PESO (gr/ml) | 38.38 / 1190.00 | |
| **ABRASION RESISTANCE (CYCLES)** / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ( ciclos ) | 15000 | UNE EN ISO 12947-2 |
| **PILLING RESISTANCE ( degrees ) (1-5)** / RESISTENCIA AL PILLING ( grados ) (1-5) | 5 | UNE EN ISO 12945-2 |
| **VELCRO EFFECT (1-5)** / EFECTO VELCRO (1-5) | 5 | CS4946 |
| **COLOUR FASTNESS TO LIGHT ( degrees ) (1-8)** / SOLIDEZ A LA LUZ ( grados ) (1-8) | 5 | UNE EN ISO 105-B02 |
| **COLOUR FASTNESS TO RUBBING ( degrees ) (1-5)** / SOLIDEZ AL FROTE ( grados ) | 5 | UNE EN ISO 105-X12 |
| **COLOUR FASTNESS TO WASH ( degrees ) (1-5)** / SOLIDEZ AL LAVADO ( grados ) | 5 | UNE EN ISO 105-C06 |
| **(%) WARP SHRINKAGE** / ENCOGIMIENTO URDIMBRE ( % ) | 2 | UNE EN ISO 5077. |
| **(%) WEFT SHRINKAGE** / ENCOGIMIENTO TRAMA (%) | 2 | UNE EN ISO 5077 |
| **WARP TENSILE STRENGTH (N)** / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N) | 1413.6 | UNE EN ISO 13934-1 |
| **WEFT TENSILE STRENGTH (N)** / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N) | 1161.9 | UNE EN ISO 13934-1 |
| **WARP EXTENSION AT BREAK (mm)** / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA | 73.2 | UNE EN ISO 13934-1 |
| **WEFT EXTENSION AT BREAK (mm)** / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA TRAMA | 39.8 | UNE EN ISO 13934-1 |
| **WARP TEARING STRENGTH ( N )** / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE ( N ) | 129.3 | UNE EN ISO 13937-3 |
| **WEFT TEARING STRENGTH (N)** / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N) | 161.6 | UNE EN ISO 13937-3 |
| **WARP SEAM SLIPPAGE (mm)** / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm) | 2.5 | UNE EN ISO 13936-1 |
| **WEFT SEAM SLIPPAGE (mm)** / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA ( mm ) | 2.6 | UNE EN ISO 13936-1 |
| **FIRE RETARDANT RULE** / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1 | PASA | UNE EN 1021:2014-1 |
| **FIRE RETARDANT RULE** / IGNÍFUGOS BS 5852-1 | PASA | BS 5852-1 |