



PALMO 54

PALMO 2.80 ALBA COL.54



← 27 inch. simulation / 70 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 22 inches - 56.3 cm
 REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 35 cm

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 - 55 / 280 - 140
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	54078300
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	27.5 / 25
COMPOSITION / COMPOSICION	PES70% CO20% PAN10%
WEIGHT (oz/yd ²) / PESO (gr/m ²) (+-5%)	12.51 / 425
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	38.38 - 19.19 / 1190.00 - 595.00
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ciclos)	15000
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados) (1-5)	5
VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)	
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (grados) (1-8)	5
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (grados)	5
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	2
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	2
WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N)	1413.6
WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N)	1161.9
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA	73.2
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE (N)	39.8
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	129.3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm)	161.6
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA (mm)	2.5
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	2.6
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA
	PASA
	UNE EN ISO 12947-2
	UNE EN ISO 12945-2
	CS4946
	UNE EN ISO 105-B02
	UNE EN ISO 105-X12
	UNE EN ISO 105-C06
	UNE EN ISO 5077.
	UNE EN ISO 5077
	UNE EN ISO 13934-1
	UNE EN ISO 13934-1
	UNE EN ISO 13934-1
	UNE EN ISO 13934-1
	UNE EN ISO 13937-3
	UNE EN ISO 13937-3
	UNE EN ISO 13936-1
	UNE EN ISO 13936-1
	UNE EN 1021:2014-1
	BS 5852-1