



SOL 02

SOL 1.40 VANIA COL.02



REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 4 inches - 10 cm
 REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 4 inches - 10 cm

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	55 - 110 / 140 - 280	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	52115100	
	27.5 / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION		
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	9.12 / 310	
	14.00 - 27.99 / 434.00 - 868.00	
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados) (1-5)	5	UNE EN ISO 12947-2
	5	UNE EN ISO 12945-2
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE (grados)	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (grados)	5	UNE EN ISO 105-X12
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	2	UNE EN ISO 105-C06
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)		UNE EN ISO 5077.
WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N)		UNE EN ISO 5077
WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N)	541.39	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA	68.9	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA TRAMA	22.3	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE (N)	>150	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	105.09	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm)	2.9	UNE EN ISO 13937-3
		UNE EN ISO 13936-1
		UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
		BS 5852-1