
comersan®

DETROIT 49

DETROIT 2,80 AMERICA COL.49





CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-tex® Standard 100
981699 AITEX

27 inch. simulation
70 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 10 inches - 26 cm

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	**110** / 280	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	**58012600**	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	**27.5** / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION	**PES60% CO40%**	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	**8.83** / 300	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	**27.09** / 840.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ciclos)	**25000**	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (1-5)	**4-5**	UNE EN ISO 12945-2
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE (1-5)	**4-5**	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (1-5)	**4-5**	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	**1**	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	**3**	UNE EN ISO 5077