comersan®

27 inch. simulation
70 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:

BLACKSAN III FR CRU CRD

BLACKSAN F III 2.90 FR CRUDO

CURTAINS
Cortinas

FIRE RETARDANT
EN 13773:2003
NFPA 701
BS 5867-2

BLACK OUT
Ocultante

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-tex® Standard 100
981699 AITEX

*** SPECIAL MAINTENANCE / MANTENIMIENTO ESPECIAL** = IRON ONLY ON THE TEXTILE SIDE / PLANCHAR SOLO POR LA CARA TEXTIL

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	**114** / 290	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	**59039099**	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	**44.0** / 40	
COMPOSITION / COMPOSICION	**PES100%//BACKING ACRYLIC100%**	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	**8.24** / 280	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	**26.19** / 812.00	
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (grados) (1-8)	**5**	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE (grados)	**5**	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (grados)	**5**	UNE EN ISO 105-C06
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 13773:2003	**C-1**	UNE EN 13773:2003
OPACITY (%) / OPACIDAD (%)	**100**	NF G 07-162 / TAPPI T425