


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 8 inches - 20 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 6 inches - 13.5 cm

# REMBRANDT 65

## REMBRANDT 1.40 ALMA COL.65










## TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|---|---|---|
| **WIDTH (inches)** / ANCHO (cm) | **55 - 110** / 140 - 280 | |
| **HS CODE** / PARTIDA ARANCELARIA | **58013600** | |
| **ROLL LENGTH (yd)** / TAMAÑO PIEZA (mts) | **27.5** / 25 | |
| **COMPOSITION** / COMPOSICION | **PES100%** | |
| **WEIGHT (oz/yd2)** / PESO (gr/m2) (+-5%) | **6.77** / 230 | |
| **WEIGHT (oz/yd)** / PESO (gr/ml) | **10.38 - 20.77** / 322.00 - 644.00 | |
| **ABRASION RESISTANCE (CYCLES)** / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ( ciclos ) | **40000** | UNE EN ISO 12947-2 |
| **PILLING RESISTANCE ( degrees ) (1-5)** / RESISTENCIA AL PILLING ( grados ) (1-5) | **5** | UNE EN ISO 12945-2 |
| **VELCRO EFFECT (1-5)** / EFECTO VELCRO (1-5) | **5** | CS4946 |
| **COLOUR FASTNESS TO LIGHT ( degrees ) (1-8)** / SOLIDEZ A LA LUZ ( grados ) (1-8) | **5** | UNE EN ISO 105-B02 |
| **COLOUR FASTNESS TO RUBBING ( degrees ) (1-5)** / SOLIDEZ AL FROTE ( grados ) | **5** | UNE EN ISO 105-X12 |
| **COLOUR FASTNESS TO WASH ( degrees ) (1-5)** / SOLIDEZ AL LAVADO ( grados ) | **5** | UNE EN ISO 105-C06 |
| **(%) WARP SHRINKAGE** / ENCOGIMIENTO URDIMBRE ( % ) | **1** | UNE EN ISO 5077. |
| **(%) WEFT SHRINKAGE** / ENCOGIMIENTO TRAMA (%) | **0** | UNE EN ISO 5077 |
| **WARP TENSILE STRENGTH (N)** / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N) | **969.62** | UNE EN ISO 13934-1 |
| **WEFT TENSILE STRENGTH (N)** / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N) | **531.88** | UNE EN ISO 13934-1 |
| **WARP EXTENSION AT BREAK (mm)** / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA | **36** | UNE EN ISO 13934-1 |
| **WEFT EXTENSION AT BREAK (mm)** / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA TRAMA | **38.3** | UNE EN ISO 13934-1 |
| **WARP TEARING STRENGTH ( N )** / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE ( N ) | **65.20** | UNE EN ISO 13937-3 |
| **WEFT TEARING STRENGTH (N)** / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N) | **27.75** | UNE EN ISO 13937-3 |
| **WARP SEAM SLIPPAGE (mm)** / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm) | **2** | UNE EN ISO 13936-1 |
| **WEFT SEAM SLIPPAGE (mm)** / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA ( mm ) | **2** | UNE EN ISO 13936-1 |
| **FIRE RETARDANT RULE** / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1 | **PASA** | UNE EN 1021:2014-1 |
| **FIRE RETARDANT RULE** / IGNÍFUGOS BS 5852-1 | **PASA** | BS 5852-1 |