







TESLA 71

TESLA 1.40 M CIENC_P COL.71*



UPHOLSTERY
Tapicería



REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)

58013600

COMPOSITION / COMPOSICION

PES82% CO13% PAN5%

WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+/-5%)

11.04 / 375

WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)

16.93 - 33.86 / 525.00 - 1050.00

ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ciclos)

30000

UNE EN ISO 12947-2

PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados) (1-5)

5

UNE EN ISO 12945-2

COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (grados) (1-8)

5

UNE EN ISO 105-B02

COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE (grados)

5

UNE EN ISO 105-X12

COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (grados)

5

UNE EN ISO 105-C06

(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)

2

UNE EN ISO 5077.

(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)

1.5

UNE EN ISO 5077

WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N)

1181.69

UNE EN ISO 13934-1

WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N)

578.39

UNE EN ISO 13934-1

WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA

70.70

UNE EN ISO 13934-1

WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA TRAMA

28.85

UNE EN ISO 13934-1

WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE (N)

93.27

UNE EN ISO 13937-3

WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)

67.66

UNE EN ISO 13937-3

WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm)

1.9

UNE EN ISO 13936-1

WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA (mm)

2

UNE EN ISO 13936-1

FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1

PASA

UNE EN 1021:2014-1

FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1

PASA

BS 5852-1