comersan®



27 inch. simulation
70 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 25 inches - 64 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 28 inches - 72 cm

# MOLINA 53

## MOLINA 2.80 VANIA COL.53

40°C 104°F "S"

UPHOLSTERY
Tapicería

CUSHIONS
Cojines

FIRE RETARDANT
EN 1021-1:2014
NFPA 260
CAL TB 117
BS 5852-1

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
981699 AITEX

## TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|---|---|---|
| **WIDTH (inches)** / ANCHO (cm) | **110** - **55** / 280 - 140 | |
| **HS CODE** / PARTIDA ARANCELARIA | **52115100** | |
| **ROLL LENGTH (yd)** / TAMAÑO PIEZA (mts) | **27.5** / 25 | |
| **COMPOSITION** / COMPOSICION | **PES55% CO45%** | |
| **WEIGHT (oz/yd2)** / PESO (gr/m2) (+-5%) | **9.12** / 310 | |
| **WEIGHT (oz/yd)** / PESO (gr/ml) | **27.99** - **14.00** / 868.00 - 434.00 | |
| **ABRASION RESISTANCE (CYCLES)** / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ( ciclos ) | **>40000** | UNE EN ISO 12947-2 |
| **PILLING RESISTANCE ( degrees ) (1-5)** / RESISTENCIA AL PILLING ( grados ) (1-5) | **5** | UNE EN ISO 12945-2 |
| **VELCRO EFFECT (1-5)** / EFECTO VELCRO (1-5) | **5** | CS4946 |
| **COLOUR FASTNESS TO LIGHT ( degrees ) (1-8)** / SOLIDEZ A LA LUZ ( grados ) (1-8) | **5** | UNE EN ISO 105-B02 |
| **COLOUR FASTNESS TO RUBBING ( degrees ) (1-5)** / SOLIDEZ AL FROTE ( grados ) | **5** | UNE EN ISO 105-X12 |
| **COLOUR FASTNESS TO WASH ( degrees ) (1-5)** / SOLIDEZ AL LAVADO ( grados ) | **5** | UNE EN ISO 105-C06 |
| **(%) WARP SHRINKAGE** / ENCOGIMIENTO URDIMBRE ( % ) | **2** | UNE EN ISO 5077. |
| **(%) WEFT SHRINKAGE** / ENCOGIMIENTO TRAMA (%) | **3** | UNE EN ISO 5077 |
| **WARP TENSILE STRENGTH (N)** / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N) | **1500** | UNE EN ISO 13934-1 |
| **WEFT TENSILE STRENGTH (N)** / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N) | **541.39** | UNE EN ISO 13934-1 |
| **WARP EXTENSION AT BREAK (mm)** / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA | **68.9** | UNE EN ISO 13934-1 |
| **WEFT EXTENSION AT BREAK (mm)** / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA TRAMA | **22.3** | UNE EN ISO 13934-1 |
| **WARP TEARING STRENGTH ( N )** / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE ( N ) | **>150** | UNE EN ISO 13937-3 |
| **WEFT TEARING STRENGTH (N)** / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N) | **105.09** | UNE EN ISO 13937-3 |
| **WARP SEAM SLIPPAGE (mm)** / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm) | **2.9** | UNE EN ISO 13936-1 |
| **WEFT SEAM SLIPPAGE (mm)** / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA ( mm ) | **3.6** | UNE EN ISO 13936-1 |
| **FIRE RETARDANT RULE** / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1 | **PASA** | UNE EN 1021:2014-1 |
| **FIRE RETARDANT RULE** / IGNÍFUGOS BS 5852-1 | **PASA** | BS 5852-1 |