comersan®



27 inch. simulation
70 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35.4 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 36.4 cm

# ARAN 02

## ARAN 2,80 PIRINEO COL.02

40°C 104°F

UPHOLSTERY
Tapicería

CURTAINS
Cortinas

CUSHIONS
Cojines

FIRE RETARDANT
EN 1021-1:2014
NFPA 260
CAL TB 117
BS 5852-1

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
981699 AITEX

## TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|---|---|---|
| **WIDTH (inches)** / ANCHO (cm) | **110** / 280 | |
| **HS CODE** / PARTIDA ARANCELARIA | **52114910** | |
| **ROLL LENGTH (yd)** / TAMAÑO PIEZA (mts) | **33.0** / 30 | |
| **COMPOSITION** / COMPOSICION | **PES65% CO25% PAN10%** | |
| **WEIGHT (oz/yd2)** / PESO (gr/m2) (+-5%) | **7.80** / 265 | |
| **WEIGHT (oz/yd)** / PESO (gr/ml) | **23.93** / 742.00 | |
| **ABRASION RESISTANCE (CYCLES)** / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ( ciclos ) | **21000** | UNE EN ISO 12947-2 |
| **PILLING RESISTANCE ( degrees ) (1-5)** / RESISTENCIA AL PILLING ( grados ) (1-5) | **4** | UNE EN ISO 12945-2 |
| **COLOUR FASTNESS TO LIGHT ( degrees ) (1-8)** / SOLIDEZ A LA LUZ ( grados ) (1-8) | **5** | UNE EN ISO 105-B02 |
| **COLOUR FASTNESS TO RUBBING ( degrees ) (1-5)** / SOLIDEZ AL FROTE ( grados ) | **5** | UNE EN ISO 105-X12 |
| **COLOUR FASTNESS TO WASH ( degrees ) (1-5)** / SOLIDEZ AL LAVADO ( grados ) | **5** | UNE EN ISO 105-C06 |
| **(%) WARP SHRINKAGE** / ENCOGIMIENTO URDIMBRE ( % ) | **2** | UNE EN ISO 5077. |
| **(%) WEFT SHRINKAGE** / ENCOGIMIENTO TRAMA (%) | **1.5** | UNE EN ISO 5077 |
| **WARP TENSILE STRENGTH (N)** / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N) | **932.67** | UNE EN ISO 13934-1 |
| **WEFT TENSILE STRENGTH (N)** / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N) | **60.85** | UNE EN ISO 13934-1 |
| **WARP EXTENSION AT BREAK (mm)** / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA | **708.11** | UNE EN ISO 13934-1 |
| **WEFT EXTENSION AT BREAK (mm)** / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA TRAMA | **24.55** | UNE EN ISO 13934-1 |
| **WARP TEARING STRENGTH ( N )** / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE ( N ) | **53.94** | UNE EN ISO 13937-3 |
| **WEFT TEARING STRENGTH (N)** / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N) | **34.48** | UNE EN ISO 13937-3 |
| **WARP SEAM SLIPPAGE (mm)** / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm) | **1.8** | UNE EN ISO 13936-1 |
| **WEFT SEAM SLIPPAGE (mm)** / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA ( mm ) | **2** | UNE EN ISO 13936-1 |
| **FIRE RETARDANT RULE** / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1 | **PASA** | UNE EN 1021:2014-1 |
| **FIRE RETARDANT RULE** / IGNÍFUGOS BS 5852-1 | **PASA** | BS 5852-1 |