

27 inch. simulation
70 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 7 inches - 17.5 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 7 inches - 17.5 cm

ARIEL 65

ARIEL 1.40 VANIA COL.65

40°C 104°F P "S"

UPHOLSTERY Tapicería
CURTAINS Cortinas
CUSHIONS Cojines

FIRE RETARDANT
EN 1021-1:2014
NFPA 260
CAL TB 117
BS 5852-1

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
981699 AITEX

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	**55 - 110** / 140 - 280	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	**52115100**	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	**27.5** / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION	**PES55% CO45%**	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	**9.12** / 310	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	**14.00 - 27.99** / 434.00 - 868.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ciclos)	**>40000**	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados) (1-5)	**5**	UNE EN ISO 12945-2
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (grados) (1-8)	**5**	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE (grados)	**5**	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (grados)	**5**	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	**2**	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	**3**	UNE EN ISO 5077
WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N)	**1500**	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N)	**541.39**	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA	**68.9**	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA TRAMA	**22.3**	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE (N)	**>150**	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	**105.09**	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm)	**2.9**	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA (mm)	**3.6**	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	**PASA**	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	**PASA**	BS 5852-1