comersan®

FIORA FR 95

FIORA FR 3.30 VISILLO COL.95







27 inch. simulation
70 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	**130** / 330	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	**54075300**	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	**27.5** / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION	**PES100%**	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	**1.62** / 55	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	**5.85** / 181.50	
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (grados) (1-8)	**4-5**	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (grados)	**4-5**	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	**1**	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	**1**	UNE EN ISO 5077
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 13773:2003	**C-1**	UNE EN 13773:2003