
comersan®




REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 55 inches - 140 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 25 inches - 64 cm

# PLATA 62

## PLATA 2.80 ALMA COL.62









## TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|---|---|---|
| | 58013600 | |
| | PES100% | |
| **WEIGHT (oz/yd2)** / PESO (gr/m2) (+-5%) | | |
| **WEIGHT (oz/yd)** / PESO (gr/ml) | | |
| | 40000 | UNE EN ISO 12947-2 |
| | 5 | UNE EN ISO 12945-2 |
| **VELCRO EFFECT (1-5)** / EFECTO VELCRO (1-5) | 5 | CS4946 |
| **COLOUR FASTNESS TO LIGHT ( degrees ) (1-8)** / SOLIDEZ A LA LUZ ( grados ) (1-8) | 5 | UNE EN ISO 105-B02 |
| | 5 | UNE EN ISO 105-X12 |
| **COLOUR FASTNESS TO WASH ( degrees ) (1-5)** / SOLIDEZ AL LAVADO ( grados ) | | UNE EN ISO 105-C06 |
| **(%) WARP SHRINKAGE** / ENCOGIMIENTO URDIMBRE ( % ) | 1 | UNE EN ISO 5077. |
| **(%) WEFT SHRINKAGE** / ENCOGIMIENTO TRAMA (%) | 0 | UNE EN ISO 5077 |
| **WARP TENSILE STRENGTH (N)** / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N) | 969.62 | UNE EN ISO 13934-1 |
| | | UNE EN ISO 13934-1 |
| | | UNE EN ISO 13934-1 |
| **WEFT EXTENSION AT BREAK (mm)** / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA TRAMA | 38.3 | UNE EN ISO 13934-1 |
| **WARP TEARING STRENGTH ( N )** / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE ( N ) | 65.2 | UNE EN ISO 13937-3 |
| **WEFT TEARING STRENGTH (N)** / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N) | 27.75 | UNE EN ISO 13937-3 |
| **WARP SEAM SLIPPAGE (mm)** / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm) | 2 | UNE EN ISO 13936-1 |
| **WEFT SEAM SLIPPAGE (mm)** / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA ( mm ) | 2 | UNE EN ISO 13936-1 |
| **FIRE RETARDANT RULE** / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1 | PASA | UNE EN 1021:2014-1 |
| **FIRE RETARDANT RULE** / IGNÍFUGOS BS 5852-1 | PASA | BS 5852-1 |